

AERMASK-3PT	Norme : Note interministérielle du 29 mars 2020 et guide AFNOR SPEC S76-001 V1.1	Rapport de validation du masque à fenêtre	Neuf	20 lavages	100 lavages (complexe textile)
Respirabilité	> 300 L.m-2.S-1 (à dépression 100 Pa)	→	325	331	383
Filtration	Efficacité > 90% (particules de 3µm)	→	94	100	99
N° rapport	NA	20-03102	2020-06-03-112-0	2020-06-03-112-50	20-02003 V2
Source	NA	IFTH	IFTH	IFTH	IFTH
Date	NA	19/11/2020	03/06/2020	03/07/2020	29/10/2020