

AERMASK-S	Norme : Note interministérielle du 29 mars 2020 et guide AFNOR SPEC S76-001 V1.1	Neuf	50 lavages	100 lavages (complexe textile)
Respirabilité	> 96 L.m-2.S-1 (à dépression 100 Pa)	514	488	576
Filtration	Efficacité > 90% (particules de 3µm)	99	98	99
N° rapport	NA	20-02004	20-02142	20-02905
Source	NA	IFTH	IFTH	IFTH
Date	NA	22/09/2020	09/10/2020	01/12/2020